

Fiberputs B Lågalkaliskt

Pumpbart och fiberförstärkt torrbruk som används i kombination med glasfibernät vid putsning av lättbetong på utvändiga konstruktioner ovan mark. Produkten har både god vidhäftning och frostbeständighet.

Arbetsanvisning

Blandning:

Blandas maskinellt cirka 10 minuter i en långsamgående blandare. Använd 4,0–4,5 liter rent kranvatten per säck (25 kg).

Applicering:

Produkten sprutas på med lämplig putsspruta eller dras på för hand. Bruket appliceras i två skikt. Första skiktet läggs på i 4-6 mm tjocklek. Finja Glasfibernät placeras i första skiktet och ska täckas helt av bruket. Se till att det blir minst 10 cm överlapp i skarvarna på nätet. Runt öppningar och i hörn ska Finja Glasfibervinkel användas. Som en extra säkerhet läggs extra Glasfibernät i hörnen på öppningar. Dessa ska vridas 45 grader i förhållande till underliggande nät.

Nästa skikt appliceras inom ett dygn efter det första. Se till att det blir minst 10 cm överlapp i skarvarna på nätet.

Rörelsefogar från murverket ska vara genomgående. Produkten ska inte ha kontakt med marken, använd istället Finja Startlist för en enklare och säkrare lösning. Kontakta Finja för sockellösningar och andra frågor.

Användningsåd:

Eftervattna det hårdnande putsskiktet för ökad hållfasthet. Samma vattenmängd och blandningstid ska alltid användas. Skydda alltid ytan mot regn. Under varma förhållanden ska putsen skyddas mot direkt exponering av sol. Eftersträva en jämn temperatur över 15 °C under härdningstiden. Vid användning under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas, det vill säga isolering, snöskydd och uppvärmning av blandningsvatten med mera.

Teknisk data

Bindemedel	Lågalkalisk cement
Ballast	Natursand 0–1 mm
Frostbeständighet	God
Bearbetningsbar	Ca 2 h
Rek. skiktjocklek	8-10 mm
Åtgång	Ca 1,7 kg/m ² per mm putsskikt

Förpackning

Produkten levereras i 25 kg säck och 1000 kg storsäck.

Lagring

25 kg säckar ska användas inom 12 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning. Storsäckar som förvaras torrt och täckt ska användas inom 6 månader från tillverkningsdatumet.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

The logo for FINJA, consisting of the word "FINJA" in a bold, sans-serif font. The letters "I" and "J" are stylized with a horizontal line through them. Below the word "FINJA" are two parallel horizontal lines.